(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 13. Oktober 2005 (13.10.2005)

PCT

$\begin{array}{c} \hbox{(10) Internationale Veröffentlichungsnummer} \\ \hbox{WO 2005/095117} \ \ A2 \end{array}$

(51) Internationale Patentklassifikation⁷:

B42B 9/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/003220

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. März 2005 (26.03.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102004016653.6

A2

2005/095117

31. März 2004 (31.03.2004) DE


(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BASF Plant Science GmbH [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ROBBEN, Uwe [DE/DE]; G7, 4, 68159 Mannheim (DE). LUCK, Thomas [DE/DE]; Holzmühlstr. 7, 67435 Neustadt (DE). SEYF-FER, Hermann [DE/DE]; Maass-Str.4, 69123 Heidelberg (DE). HORMUTH, Wolfgang Alois [DE/DE]; Von Dalbergstr. 17b, 67487 St Martin (DE).
- (74) Anwalt: GOLDSCHEID, Bettina; c/o BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: USE OF HYDROXYPROPYLATED HIGH AMYLOSE CONTENT POTATO STARCHES TO ACHIEVE HIGH KIT NUMBERS

(54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON HYDROXYPROPYLIERTER HOCHAMYLOSEHALTIGER KARTOFFELSTÄRKE ZUR ERZIELUNG HOHER KIT-ZAHLEN



pHAbe12A 7756 bp

(57) **Abstract:** The invention relates to a method for the production of fat-resistant packaging materials with a kit number greater than 21, by the use of hydroxypropylated high amylose content potato starches.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/095117 A2



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Verwendung von hydroxypropylierter hochamylosehaltiger Kartoffelstärke zur Erzielung hoher KIT-Zahlen

Beschreibung

5

35

Gegenstand der Erfindung sind mehrschichtige, fettdichte Verpackungsmaterialien mit einer Trägerschicht, die aus Papier/Karton oder anderen geeigneten, auf Polymeren basierenden Stoffen bestehen.

- Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von fettdichtem Verpackungsmaterial mit einer KIT-Zahl von größer 21 durch Verwendung von hydroxypropylierter hochamylosehaltiger Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von größer 70 %.
- Es ist seit langem bekannt, Papier- und Kartonbehälter mit Beschichtungen zu verse-15 hen, die eine Sperrwirkung für Aromen oder Feuchtigkeit/Flüssigkeiten besitzen. So beschreibt die Patentanmeldung DE 41 09 983 A 1 ein flexibles Verpackungsbehältnis mit einem Verbund aus einer Papierschicht und einer thermoplastischen Schicht oder Folie. Das thermoplastische Schicht- oder Folienmaterial besteht aus Stärke, einem synthetischen, nicht- polyolefinischen, hydroxylgruppenhaltigen Polymeren, z.B. einem 20 oxygenierten Polymeren, sowie Weichmachern natürlichen Ursprungs, z.B. stärkeabgeleiteten Polyalkoholen. Dieses Material kann durch Wärmezufuhr aufgeschmolzen werden und ist daher extrudierbar. In der Patentanmeldung DE 41 37 802 A1 wird vorgeschlagen, einen Karton mit einer beschichteten Papierbahn zu kaschieren, um ein verrottbares, flüssigkeitsabweisendes Produkt zu erhalten. Die Beschichtung der Papierbahn soll auf Stärkebasis erfolgen. Die Patentanmeldung DE 42 94 110 offenbart eine Beschichtungsdispersion, die aus Copolymerisaten von oxidierter Stärke und Styrol, Butadien, Acrylsäure oder ähnlichen polymerisierbaren Molekülen erzeugt wird. Diese Dispersion vermindert die Gas- und Wasserdurchlässigkeit von Karton oder Pa-30 pier.
 - Allerdings ist es häufig notwendig, Verpackungsmaterialien mit hoher Fettdichtigkeit bereitzustellen. So fordern Tiernahrung, Backwaren, Konfekt und Schokolade von der Verpackung eine besonders hohe Fettdichtigkeit, die beispielsweise durch die KIT-Zahlen mit Werten zwischen 8 und 12 angegeben werden. Hohe KIT-Zahlen stehen dabei für hohe Fettdichtigkeiten.
- Entsprechende im Handel angebotene Papier-/Kartonverpackungen sind üblicherweise einer fettabweisenden Oberflächen- und/oder Massebehandlung unterzogen worden.

 Für diese Massebehandlung bzw. Oberflächenbehandlung werden derzeit vor allem Fluorpolymere eingesetzt, wobei etwa bis zu 5 Gew.-% Beschichtungsmaterial auf das Material gelangen. Bereits Fettdichten > 6 bis 8 können nur durch Kombinationen von

Schicht- und Massebehandlung erreicht werden, Fettdichten mit KIT-Zahlen > 12 können mit den gegenwärtigen Systemen nicht garantiert werden. Beispielsweise erfordert das Verpacken von trockenem Tierfutter mit niedrigem Fettgehalt (< 10 %) eine Behandlung der Rückseite in der Masse, bei höheren Fettgehalten wird eine Barriere durch Massebehandlung in Kombination mit einer Oberflächenbeschichtung durchgeführt.

Papier-, Papp- und Kartonverpackungen werden ordnungsgemäß über den Altpapierkreislauf entsorgt. Die als Fettbarriere eingesetzten Halogenpolymere gelangen somit über die Papieraufbereitung entweder in die Papierneuware oder in das Prozessabwasser.

Stärkeether sind als Hilfsstoffe und Einsatzstoffe in der Papierindustrie bekannt. Dabei genutzte Eigenschaften sind in der einschlägigen Literatur ausführlich beschrieben. Sie werden eingesetzt in der Oberflächenbeschichtung bzw. dem Strich sowie in pigmentierten Papierbeschichtungen. Auch für den Lebensmittelkontakt zugelassene Papiere, Kartons und Pappen dürfen nach dem BGVV Stärkeether (z.B. Hydroxyethyl- und Hydroxypropylether) enthalten. Stärkeether werden wegen ihrer guten Filmbildungseigenschaft und ihrem Wasserbindevermögen außerdem als Bestandteil von Klebstoffen verwendet. Literatur hierzu findet sich beispielsweise in Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie; W. Baumann/B. Herberg: Papierchemikalien - Fakten zum Umweltschutz (Springer-Verlag); O.B: Würzburg:

Modified Starches: Properties and Uses (CRC Press).

5

10

15

20

25

30

35

40

WO 02/02412 beschreibt mehrschichtige Verpackungen für fettende Güter basierend auf nativer, modifizierter Stärke.

Weiterhin ist bekannt, dass Stärkeether-Derivate zu Folien bzw. Filmen verarbeitet werden können, vornehmlich in Gießtechnik aus einer wässrigen Lösung.

Wenn die Herstellung der Stärkeether nach dem Slurry-Verfahren erfolgt, wird die wässrige Stärkesuspension im Alkalischen bei Temperaturen bis zu 50°C derivatisiert. Der Derivatisierungsgrad liegt dabei meist um 0,2. Charakteristisch für diese Verfahren ist die bevorzugte Derivatisierung am C2-Atom. Ein anderes, vornehmlich aus wissenschaftlichen Untersuchungen bekanntes Verfahren (Autoklav-Verfahren) geht von alkalisch aktivierter Stärke aus und kommt bei geringeren Trockensubstanz- Konzentrationen zu homogeneren Derivatisierungen, wobei der Derivatisierungsgrad allerdings ähnlich eingestellt wird. Ein Vorgehen nach dieser Strategie ist in der Patentanmeldung DE 42 23 471 A1 beschrieben, wobei die so erhaltenen Stärkeether zur Folienherstellung eingesetzt werden sollen, und zwar insbesondere für die Anwendung als Overhead-, Kopier- und Druckerfolien oder für die Oberflächenveredlung von Spezialpapie-

ren sowie als Verpackungsmaterial. Darüber hinaus wird in dieser Druckschrift erwähnt, dass die genannten Etherderivat-Folien auch im Verbund mit anderen Materialien verwendet werden können.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung von lebensmittelrechtlich zulässigen, fettdichten Verpackungsmaterialien mit sehr hoher KIT-Zahl.

10

25

30

35

40

Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass Substrate, die selbst keine ausreichende Fettbeständigkeit aufweisen, wie Papier, Karton, Pappe oder andere aus oder mit Cellulose hergestellte Materialien, dann fettdicht sind, wenn sie mit alkylenoxidderivatisierter Stärke mit einem Amylosegehalt von größer 70% beschichtet sind.

Die vorliegende Erfindung stellt daher mehrschichtige Verpackungen für fettende Güter oder Teile solcher Verpackungen bereit, die eine Trägerschicht aus einem polymeren Material als Hauptkomponente sowie mindestens eine auf die Trägerschicht aufgebrachte, nicht die Außenseite der Verpackung bildende Schicht aufweisen, wobei die auf die Trägerschicht aufgebrachte Schicht eine alkylenoxidderivatisierte Stärke mit einem Amylosegehalt von größer 70% als Hauptkomponente enthält. Das hierfür verwendete Alkylenoxid kann in gut geeigneter Weise ein C₂-C₆-Alkylenoxid sein. C₂-C₄-Alkylenoxide sind bevorzugt.

Die Beschichtung eines Trägermaterials mit der Funktionsschicht "Hochamylose(HA)-Stärkederivat" realisiert ein fettdichtes Verbundsystem. Die HA-Stärkekomponente ist dabei verantwortlich für die Fettdichtigkeit und weist zudem die Eigenschaft der biologischen Abbaubarkeit auf. Außerdem lässt sich eine solche Stärke gut in Beschichtungsmassen für den angegebenen Zweck einarbeiten, da sie - im Gegensatz zu nativer Stärke - nicht zum Re-Agreggieren (Retrogradation) neigt.

Die Verpackungen der vorliegenden Erfindung sind nicht auf spezifische Ausgestaltungen beschränkt. Ein beispielhafter, bevorzugter Anwendungsbereich sind Verpackungen von Lebens- und Tierfuttermitteln mit geringen Wassergehalten und gleichzeitig hohen Fettgehalten, insbesondere Faltschachteln. Beispiele hierfür sind Verpackungen für Kekse, Schokoladen, sonstige Süßwaren, trockenes Tierfutter, bei denen eine besonders gute Barriere gegen den Durchtritt von Wasserdampf nicht erforderlich ist. Aber auch Verpackungen für fetthaltige Nicht-Lebensmittel (z.B. Kosmetika, ölhaltige Farbpigmente oder dergleichen) können erfindungsgemäß gestaltet werden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten liegen in der Beschichtung von anderen Polymeren als Cellulose mit dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen Material (z.B. andere Verpackungskunststoffe) für ähnliche Verpackungsaufgaben. Auch die Beschichtung von Papier im Sinne eines Einschlagpapieres ist eine mögliche Anwendung.

Mit den Verpackungsmaterialien der vorliegenden Erfindung lassen sich hohe Fettdichtigkeiten erzielen, die im Bereich ab einer KIT-Zahl von 10, vorzugsweise von mindestens 17, in der Regel aber wesentlich höher liegen. So können Dichtigkeiten einer KIT-Zahl von über 21 erreicht werden, die mit den bisherigen, nicht biokompatiblen bzw. - abbaubaren Systemen nicht garantiert werden können.

5

10

35

40

Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Verpackungen sind, dass ihre Herstellung mit üblichen Verfahren der Papier- bzw. Kartonherstellung kompatibel ist und dass sie biologisch abbaubar sind, wobei sie hinsichtlich der ökonomischen und/oder ökologischen Bewertungen im Vergleich zu üblichen Systemen als besonders vorteilhaft einzustufen sind, insbesondere wenn die Faktoren Preis der Beschichtung einschließlich Verfahrenskosten und die Verträglichkeit mit dem Papierrecyclingprozess berücksichtigt werden sollen.

Aufgrund ihrer Bioabbaubarkeit gewährleisten die erfindungsgemäß beschichteten Verpackungen eine gute Verträglichkeit mit den Aufbereitungs- und Abwasserreinigungsmöglichkeiten von Altpapierentsorgungsanlagen. Hier stellt das Abbauverhalten im Papierkreislauf im Sinne der Vermeidung eines weiteren Störstoffeintrags einen entscheidenden Vorteil dar. Geeignete Materialien für die Trägerschicht sind insbesondere Papier, Pappe oder Karton, ggf. in Mischung mit anderen geeigneten oder in der Verpackungstechnologie von Lebensmitteln üblichen oder zulässigen Stoffen wie Bindemitteln oder Farbstoffen. Aber auch andere, bevorzugt auf natürlichen Polymeren wie Cellulose oder dergleichen basierende Materialien oder Kunststoffe können eingesetzt werden.

Erfindungsgemäß geeignete HA-Stärkederivate sind solche, die mit einem Alkylenoxid wie Ethylenoxid oder Propylenoxid oder einem längerkettigen Alkylenoxid derivatisiert wurden. Die angelagerten Gruppen vergrößern die Abstände zwischen den Molekülketten und steigern damit deren Beweglichkeit. Der damit gegebene innere Weichmachungseffekt kann nur durch eine Zerstörung der chemischen Bindung rückgängig gemacht werden.

Das HA-Stärkederivat sollte auf der Trägerschicht vorzugsweise einen geschlossenen Film bilden. Sofern dies der Fall ist, können bereits sehr dünne Schichten ab etwa 6 g/m² Flächengewicht fettdicht sein, sofern das Trägermaterial eine relativ hohe Glätte aufweist.

Die Beschichtung kann als Oberflächenschicht der Innenseite der Verpackung und/oder als Zwischenschicht, ggf. auch mit der Funktion einer verklebenden Schicht zwischen Papier oder Kartonagelagen oder dergleichen vorgesehen sein. Auch mehrere direkt aufeinander aufgebrachte Beschichtungen können vorteilhaft sein. Ebenso kann vor der Beschichtung mit dem HA-Stärkederivat ein sogenannter Vorstrich (z.B.

WO 2005/095117 PCT/EP2005/003220 5

mit üblichen Papierbeschichtungsmitteln wie Kaolin oder Stärke) zur Anwendung kommen, der den Zweck einer Vorglättung der Oberflache hat. Flächengewichte zum Erzielen einer fehlstellenfreien Schicht können so ggf. reduziert werden.

- Die das HA-Stärkederivat enthaltende Schicht kann ggf. durch Aufbringen einer selbsttragenden Schicht aus diesem Material auf die Trägerschicht gelangen. Vorzugsweise wird jedoch eine Lösung oder Suspension des HA-Stärkederivats mit einer geeigneten Menge an Trockensubstanz erzeugt und auf dem Trägermaterial aufgetragen, vorzugsweise aus wässriger Lösung oder Suspension. Eine gut geeignete Menge an Trockensubstanz (TS) des HA-Stärkederivates liegt im Bereich von etwa 5 bis etwa 50 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von etwa 10 bis etwa 40 Gew.-%, wobei die tatsächlich zu wählende Menge v om vorgesehenen Auftragsverfahren abhängt. So kann in manchen Fällen eine Menge von bis hinunter zu 4 Gew.-% ausreichend sein.
- Das Auftragen kann beispielsweise mit einem Rakel, Sprühen oder per Walzenauftrag erfolgen, ebenso durch "Druckgießen" einer konzentrierteren Lösung sowie durch das flächige Aufbringen einer thermoplastifizierten Schmelze ("Extrusion"). In allen Fällen sollte der Wassergehalt des HA-Stärkederivates nach dem Aufbringen auf dem Trägermaterial vorzugsweise auf < 25 Gew.-% reduziert werden (z.B. durch Trocknen mit IR oder konvektiv).

Neben dem HA-Stärkederivat kann die auf der Trägerschicht aufzubringende Schicht auch weitere Additive enthalten. Zum einen bietet sich die Zugabe von Pigmenten (wie generell in der Papierindustrie üblich) an, andererseits die Zugabe von Glycerin, Harnstoff, Borax, Glyoxal oder anderen Zusatzstoffen mit ähnlichen Eigenschaften und Effekten, um gewünschte Werte bezüglich der Elastizität und der Wasser- und Langzeitstabilität zu erzielen. Auch die KIT-Zahl lässt sich in manchen Fällen durch Zusatz solcher Stoffe positiv beeinflussen, z.B. durch Zusatz von Glycerin oder Vernetzer (z.B. Glyoxal). Der Anteil an Hochamylose-Stärkederivat sollte vorzugsweise aber immer so hoch sein, dass die Ausbildung eines fehlstellenfreien Films gewährleistet ist.

25

30

35

40

102 2

Als Ausgangsmaterial wird vorzugsweise Kartoffelstärke mit einem Amylose Anteil von größer 70 % verwendet. Eine Kartoffelstärke mit einem Amyloseanteil von über 70 % kann beispielsweise aus genetisch modifizierten Kartoffelpflanzen isoliert werden, in denen die enzymatische Aktivität der Stärkeverzweigungsenzyme SBE I und II gegenüber der nicht genetisch modifizierten Ausgangspflanze reduziert ist. Ein Verfahren zur Herstellung derartiger Pflanzen ist beispielhaft in Beispiel 1 beschrieben. Weitere Beschreibungen zur Herstellungen von gentechnisch modifizierten Kartoffelpflanzen mit einem Amyloseanteil von größer 70 % sind in den Patentanmeldungen WO 92/11375, WO 97/20040, WO 92/14827, WO 95/26407 und WO 96/34968 und den Patenten US 5,856,467 US 6,169,226, US 6,469,231, US 6,215,042, US 6,570,066 und US 6,103,893 beschrieben.

Kartoffelpflanzen mit einer reduzierten enzymatischen Aktivität der Stärkeverzweigungsenzyme SBE I und SBE II können alternativ auch durch Selektion von geeigneten mutagenisierten Kartoffelpflanzen gewonnen werden.

5

Als Ausgangsmaterialien können auch Stärken mit einem Amyloseanteil von größer 70 % aus anderen Kulturpflanzen wie beispielsweise aus Mais, Weizen, Erbsen oder Tapioca eingesetzt werden. Pflanzen mit einem Amylose Gehalt von größer 70 % können durch genetische Modifikation unter Verwendung molekularbiologischer Methoden und/oder durch Züchtung und Selektion hergestellt werden.

Unter HA-Stärke wird eine Stärke mit einem Amylosegehalt von mindestens 70 % verstanden. Vorzugsweise liegt der Amylosegehalt bei mindestens 80 %, besonders bevorzugt bei mindestens 90 %.

15

30

35

10

Die chemische Modifizierung der Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von größer 70 % erfolgt beispielsweise mit einem C_2 - oder C_3 -Akylenoxid. Propylenoxid ist bevorzugt.

40

1 77

12

Da die HA-Stärke in geeigneter Weise in Gegenwart von Base modifiziert wird, die für die Beschichtung vorgesehene Masse jedoch günstigerweise in etwa neutral reagieren sollte, so dass im Normalfall eine Neutralisierung mit Säure erfolgen muss, ist die modifizierte HA-Stärke in der Regel stark mit Salzen behaftet. Es ist von Vorteil, wenn dieser Salzgehalt nicht zu hoch ist. So empfiehlt es sich, dass die Beschichtungsmasse in der für den Auftrag vorgesehenen Konzentration eine Leitfähigkeit von nicht mehr als 4.000 - 5.000 pS/cm, vorzugsweise von < 2.000 pS/cm besitzt.

Die Zugabe von Säuren und Laugen sollte unter dem Gesichtspunkt erfolgen, dass das entstehende Salz lebensmittelrechtlich unbedenklich ist. Geeignete Säuren sind Phosphorsäuren, eine geeignete Base ist Natronlauge. Die Entsalzung kann beispielsweise durch Dialyse erfolgen.

Beschichtungen mit höher derivatisierter HA-Stärke zeigen günstigere KIT-Zahlen als solche mit geringeren Derivatisierungsgraden. Es ist aber nicht erforderlich, hohe Substitutionsgrade zu erreichen, denn bereits geringe Grade können zu positiven Effekten führen. Diese hängen aber auch von der Herkunft der eingesetzten HA-Stärke ab. Während ganz allgemein ein Derivatisierungsgrad von 0,05 bis 1,5 geeignet sein kann, sind Bereiche zwischen 0,1 bis 1,0, ganz besonders zwischen 0,1 und 0,3 bevorzugt.

Die Herstellung einer als Beschichtungsmasse oder Gießlösung für die vorliegende Erfindung geeigneten HA-Stärkeetherlösung kann beispielsweise wie folgt erfolgen: Die Stärke mit einem Amylosegehalt von größer 70 % (z.B. Weizen-, Mais-, Tapioka,

Kartoffel- oder HA-Erbsenstärke) wird in annähernd dem Doppelten ihres Gewichts an Wasser einige Stunden gerührt und anschließend grob vom Wasser befreit, z.B. durch Abnutschen. Sie nimmt dabei etwa ihr eigenes Gewicht an Wasser auf, so dass sie ungefähr 40 bis 60% Trockenmasse besitzt. Anschließend wird sie in etwa dem 1,5-fachen ihres Feuchtgewichts resuspendiert und durch Zugabe der gleichen Menge etwa 10%iger Base oder Lauge desintegriert. Sofort darauf werden innerhalb weniger Minuten bis ca. 1 Stunde etwa 25 - 75 Gew.-% Alkylenoxid, vorzugsweise Propylenoxid, bezogen auf das Ausgangsgewicht der trockenen HA-Stärke, zugeführt, wobei milde Temperaturen eingehalten werden sollten. Raumtemperatur ist gut geeignet. Man lässt die Mischung mehrere Stunden rühren und anschließend etwa 20 Stunden ruhen; anschließend wird sie mit Säure neutralisiert. Soll eine Entsalzung erfolgen, geschieht dies z.B. durch Dialyse gegen Wasser. Die entsalzte Lösung wird ggf. schonend aufkonzentriert. Der Derivatisierungsgrad der HA-Stärke liegt bei Anwendung von etwa 50 Gew.-% Propylenoxid bei etwa 0,2, in anderen Fällen entsprechend darüber oder darunter.

Eine Entsalzung oder Abtrennung störender Inhomogenitäten kann auch beispielsweise mittels Ultrafiltration erfolgen. Sollte das Produkt zu konzentriert sein, kann eine Verdünnung mit entionisiertem Wasser vorgenommen werden.

20

10

15

Nach Zusatz der möglicherweise gewünschten Additive (z.B. Konservierungsstoffe, Füllstoffe, Antistatika, Mittel zur Verbesserung der Elastizität, Vernetzungsmittel) kann bei Bedarf mittels Filter oder Zentrifuge eine mechanische Separation durchgeführt und dabei gleichzeitig eine Entgasung der zu verarbeitenden Lösung erreicht werden.

33

14

25

Eine für die Zwecke der Erfindung besonders geeignete Beschichtungslösung besitzt die folgenden rheologischen Eigenschaften:

30

Eine dynamische Viskosität von 0,1 Pas bis 40 Pas bei einer Temperatur von 25°C und einer Schergeschwindigkeit von 30,7 s⁻¹. Viskoelastische Eigenschaften der Polymerlösung, wobei das Verhältnis zwischen viskosem und elastischem Anteil Tan K Werte zwischen 1 und 10 (max. 50) bei einer Temperatur von 25°C und einer Schergeschwindigkeit von 30,7 s⁻¹ annimmt. Mit dem beispielhaft genannten Verfahren lassen sich solche Werte ohne weiteres erhalten.

35

40

Das Verfahren bietet ferner den Vorteil, dass die HA-Stärke besonders schonend und insbesondere durchgängig bei relativ niedrigen Temperaturen (< 60°C) oder vollständig bei Raumtemperatur umgesetzt und verarbeitet wird, was positive Effekte für die Beschichtung des Trägermaterials bewirkt. Durch die Kaltwasserlöslichkeit nach der Neutralisation, Separation, Salzabtrennung und dem Aufkonzentrieren kann die Stärke mit einem Amylose Gehalt von 70 % derart schonend verarbeitet werden, dass keine oder nur unbedeutende Abbaureaktionen einsetzen.

Die wässrige Gießlösung kann vorzugsweise bei Raumtemperatur oder leicht erhöhten Temperaturen mit einem geeigneten Auftragssystem (z.B. Rakel) auf die zu beschichtende Materialbahn (Papier) aufgebracht werden.

5

10

15

Besonders günstig hat sich die Verwendung von nach dem Autoklav-Verfahren hergestellten Hydroxypropyletherstärken, insbesondere aus Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von größer 70 % erwiesen, die als Lösungen mit Trockensubstanz-Gehalten von 12 bis 20 Gew.-% und vorzugsweise mit Derivatisierungs-(DS-)Graden von 0,1 bis 1,0, stärker bevorzugt bis 0,4, eingesetzt werden. Diese zeigen im Vergleich mit Handelsmustern (mit Fluorcarbonsäuren beschichtet) deutlich bessere Fettdichtigkeiten, insbesondere auch in Knickstellenbereichen, die bei Faltschachtelanwendungen besonders kritisch sind. Im Vergleich zu den zuvor genannten erfindungsgemäßen Beschichtungen mit handelsüblichen Stärkederivaten können die für die Beschichtung mit diesen Stärken eingesetzten Flächengewichte reduziert werden.

Beispiel 1

Herstellung von transgenen Kartoffelpflanzen mit hohem Amylosegehalt

- Kartoffelpflanzen mit einem Amylosegehalt von größer 70 % können hergestellt werden unter Verwendung der Antisense- oder der RNAi-Technologie mit dem Ziel die enzymatische Aktivität der Stärkeverzweigungsenzyme SBE I und SBE II zu reduzieren bzw. zu eliminieren.
- Beispielsweise wurde die HA-Stärke produzierende transgene Kartoffellinie Solanum 25 tuberosum AM99-2003 hergestellt in der die Aktivität der Stärkeverzweigungsenzyme. inhibiert ist. Die genetische Transformation der Ausgangssorte Dinamo wurde durchgeführt mit einem Genkonstrukt, welches Genfragmente unter Kontrolle eines GBSS-..Promoters von SBE I und SBE II in antisense-Orientierung enthält. PBluescript enthaltend ein 1620 Basenpaare langes Fragment des 3' Endes des SBE I Genes zwischen 30 EcoRV und Spel wird mit Spel und Xbal geschnitten und ligiert mit einem 1243 Basenpaare Sstl -Xbal Fragment des 3' Endes von SBE II. Der SBE I und der SBE 2 Komplex wird mit Hilfe von EcoRV und Xbal herausgeschnitten und in den mit Smal und Xbal geöffneten Binärvektor pHo3.1 ligiert. Der entstandene Vektor wird mit pHabe12A bezeichnet, siehe Abbildung 1 und Nukleinsäuresequenz SEQ-ID No. 1. 35 PHo3.1 basiert auf pGPTVKan (Becker, D. et al., Plant Molecular Biology 20 (1992), 1195-1197) und enthält zusätzlich den 987 Basenpaare umfassenden GBSS-Promotor (siehe EP 0 563 189) der in die HindIII Stelle von pGPTVKan kloniert und dessen uidA Gen mit Hilfe von Smal und Sstl entfernt wurde.

40

Die Elternlinie Dinamo wird mit dem Konstrukt pHAbe12A mit der in US 6,169,226 beschriebenen Methode transformiert und die transgenen Linien auf Kanamycin-haltigen

Medien selektioniert. Die Analyse des Amylosegehaltes der transgenen Pflanzen erfolgte nach der bei (Morrison, W.R. and Laignelet, B., J. Cereal. Sci. 1 (1983), 9-20) beschriebenen Methode.

Transgene Kartoffelpflanzen mit einem Amylosegehalt von mindestens 70 % wurden selektioniert und angebaut. Die hochamylosehaltige Stärke wurde nach herkömmlichen Methoden isoliert.

Beispiel 2

15

35

10 Hydroxypropylierung von hochamylosehaltiger Kartoffelstärke

Hochamylosehaltige Kartoffelstärke gewonnen aus genetisch modifizierenten Kartoffelpflanzen - siehe Beispiel 1 -wurde im Labormaßstab hydroxypropyliert. Die Modifizierung der Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von 70 % erfolgte gemäß eines Autoklav- bzw. Homogenverfahrens.

Nach der Hydroxypropylierungsreaktion wurde die Lösung für die spätere Beschichtung von Karton durch Entsalzung und Aufkonzentrierung aufbereitet. Das Endprodukt sollte einen Derivatisierungsgrad von ca. 0,2, einen Trockengehalt (w/w) von ca. 18% sowie eine Leitfähigkeit von ca. 600 µS/cm aufweisen.

Im Rahmen der Versuche zur Kartonbeschichtung wurden mit der hydroxypropylierten HA-Stärke mittels Handrakelauftrag verschiedene Auftragsgewichte erzeugt.

Zur Beschichtung des Kartons (Firma Cupforma) wurde die HA-Stärke auf 40°C erwärmt. Die HA-Stärkelösung wurde (einmal bzw. zweimal) auf die gestrichene sowie ungestrichene Seite des Kartons aufgetragen.

Beispiel 3

30 Charakterisierung des Endproduktes

Ausgehend von 713 g HA-Stärke aus Kartoffelpflanzen mit einem Amylosegehalt von 70 % - hergestellt nach der in Beispiel 1 beschriebenen Methode - wurden 1770 g Hydroxyproply–HA-Stärke mit einem Trockengewicht von 27 (w/w) % und einer Leitfähigkeit von 880 μ S/cm hergestellt. Die Leitfähigkeit konnte durch Diafiltration nicht weiter gesenkt werden.

Beispiel 4

Prüfung der Fettdichtigkeit anhand des 3M-KIT-Tests

Für die Überprüfung auf die Resistenz gegenüber nicht polaren Substanzen, wird die Beschichtung auf die Dichtigkeit gegenüber Gemischen mit 2 I Prüflösungen unterschiedlicher Konzentrationen an Rizinusöl, Toluol und n-Heptan getestet. Die KIT-Lösung mit der höchsten Zahl, die 15 Sekunden auf der Probe stand ohne einen Durchschlag bzw. eine Verfärbung zu bewirken, ist die kennzeichnende KIT-Zahl.

10

Es wurden Kartons der Firma Cupforma verwendet.

Die Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen.

Beschichtung	Auftragsgewicht	KIT-Test	
in μ m	g/m²		
12	52,7	>21	
24	12,1	>21	
24 x 2	44,6	>21	

15

In allen drei Fallen erwies sich die Beschichtung mit einer KIT-Zahl > 21 als fettdicht gemäß KIT-Test nach 3M.

Beispiel 5

20

25

30

713 g Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von 70 % werden in 1,3 l destilliertem Wasser 4 Stunden lang gerührt und dann abgenutscht. Die feuchte Stärke wird mit 1,824 l Wasser aufgerührt und mit 1.811 g 10%iger Natronlauge, gewonnen durch Mischen von 376 g 50%iger NaOH mit 1.505 g Wasser versetzt. Die Derivatisierung erfolgt mit 323 g Proylenoxid bei 23°C, das innerhalb von 20 min unter Rühren zugesetzt wird. Man lässt die Mischung noch weitere 4 h rühren und 20 h ruhen. Neutralisiert wird mit 40%iger Phosphorsäure (ca. 700 g). Danach wird die Lösung in Dialyseschläuche gefüllt und ca. 4 Tage bei täglichem Wasserwechsel dialysiert. Das Produkt wird mit Hilfe eines Vacuum-Rotationsverdampfers auf über 20% Trockenmasse aufkonzentriert.

Der erhaltene HA-Stärkeether besitzt einen Derivatisierungsgrad von etwa 0,2. Die Leitfähigkeit der Beschichtungsmasse liegt bei etwa 1100 pS/cm.

Analog zu diesem Beispiel werden die nachstehenden Beschichtungsmassen hergestellt und mit einer 20 μ m Rakel auf einseitig gestrichenen Chromo Duplexkarton (GD2), 310 g/m², Dicke ca. 420 μ m aufgetragen. Nach der Trocknung des ersten Auf-

trags (fingertrocken, ca. 2 h Dauer) wird eine zweite Schicht aufgetragen und bei Raumtemperatur und etwa 50% Raumfeuchte über etwa 1 Woche, ggf. auch länger, getrocknet.

An drei Kartonbögen der beschichteten Muster erfolgt die Bestimmung der Auftragsmasse durch Wägung (nach DIN 53 104: Prüfung von Papier und Pappe, Bestimmung des Flächengewichts, Sept. 1971) und der Dicke mit einem Dickenmessgerät (Taster: plan/ballig, 30 SKT, MB = I μm). Außerdem wird die KIT- Zahl für unpolare Substanzen nach dem 3M KIT-Test bestimmt. Dabei dienen Lösemittelgemische aus Rizinusöl,

Toluol und Heptan als Testflüssigkeiten. Die KIT-Lösung mit der höchsten Zahl, die 15 sec. auf der Probe steht, ohne einen Durchschlag oder eine Verfärbung zu bewirken, ist die kennzeichnende KIT-Zahl.

Patentansprüche

1. Mehrschichtige Verpackung für fettende Güter oder Teil einer solchen Verpackung, umfassend

5

- eine Trägerschicht aus einem polymeren Material als Hauptkomponente und

- mindestens eine auf die Trägerschicht aufgebrachte, nicht die Außenseite der Verpackung bildende Schicht, die ein Hochamylose-Stärkederivat mit einem Amylosegehalt von mindestens 70% als Hauptkomponente enthält, dadurch gekennzeichnet, dass das Hochamylose-Stärkederivat ein mit einem C₂-C₆-Alkylenoxid modifiziertes Stärkederivat ist.

- 2. Mehrschichtige Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Hochamylose-Stärkederivat ein mit einem C₂-C₄-Alkylenoxid modifiziertes Stärkederivat ist.
 - 3. Mehrschichtige Verpackung oder Teil einer solchen Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das C₂-C₆-Alkylenoxid Propylenoxid ist.

20

4. Mehrschichtige Verpackung oder Tell einer solchen Verpackung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Hochamylose-Stärkederivat durch Modifizierung ggf. teilabgebauter Mais-, Weizen-, Kartoffel-, HA Erbsen- oder Tapiokastärke erhalten wird.

25

- 5. Mehrschichtige Verpackung oder Teil einer solchen Verpackung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Derivatisierungsgrad des Stärkederivats 0,1 bis 1, stärker bevorzugt 0,1 bis 0,4 beträgt.
- 30 6. Mehrschichtige Verpackung oder Teil einer solchen Verpackung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das polymere Material der Trägerschicht ein natürlich vorkommendes Polymer, vorzugsweise Cellulose, ist.
- 7. Mehrschichtige Verpackung oder Teil einer solchen Verpackung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ein Hochamylose-Stärkederivat als Hauptkomponente enthaltende Schicht zusätzliche Bestandteile, ausgewählt unter Pigmenten, Weichmachern, die Langzeitstabilität erhöhenden Mitteln und die Elastizität beeinflussenden Mitteln, enthält.


8. Verwendung einer mit einem C₂-C₆-Alkylenoxid derivatisierten Hochamylose-Stärke als Hauptkomponente einer Schicht einer mehrschichtigen Verpackung, die auf einer Trägerschicht dieser Verpackung aus einem polymeren Material aufgebracht ist, zur Erzeugung von Fettdichtigkeit der mehrschichtigen Verpackung.

5

25

- 9. Verwendung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das C_2 - C_6 -Alky-lenoxid Propylenoxid ist .
- 10 10. Verwendung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Stärkederivat durch Modifizierung von Hochamylose-Kartoffelstärke erhalten wird und ggf. einen Derivatisierungsgrad von 0,1 bis 1, stärker bevorzugt von 0,1 bis 0,4 aufweist.
- 15 11. Verwendung nach einem der Ansprüche 8, 9 oder 10 dadurch gekennzeichnet, dass zur Modifizierung eine Hochamylose-Kartoffelstärke mit einem Amylosegehalt von mindestens 70 % verwendet wird.
- 12. Verwendung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Schicht zusätzliche Bestandteile, ausgewählt unter Pigmenten, Weichmachern, die Langzeitstabilität erhöhenden Mitteln, die Wasserstabilität erhöhenden Mitteln und die Elastizität beeinflussenden Mitteln, bevorzugt ausgewählt unter Glycerin, Harnstoff, Borax oder Glyoxal, enthält.

Figur 1



pHAbe12A 7756 bp

SEOUENZPROTOKOLL

```
<110> BASF Plant Science GmbH
    <120> Verwendung von hydroyxpropylierter Kartoffelstärke zur
           Erzielung hoher KIT-Zahlen
     <130> AE20040256
10
    <140> AE20040256
    <141> 2004-03-31
     <160> 1
15
    <170> PatentIn Ver. 2.1
     <210> 1
    <211> 15294
     <212> DNA
20
    <213> Künstliche Sequenz
     <220>
     <223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: Vektor
          pHAbe12A
25
     <400> 1
     ggccgggagg gttcgagaag ggggggcacc cccttcggc gtgcgcggtc acgcgcacag 60
     ggcgcagccc tggttaaaaa caaggtttat aaatattggt ttaaaagcag gttaaaagac 120
     aggttagcgg tggccgaaaa acgggcggaa accettgcaa atgctggatt ttctgcctgt 180
     ggacagcccc tcaaatgtca ataggtgcgc ccctcatctg tcagcactct gcccctcaag 240
30
     tgtcaaggat cgcgccctc atctgtcagt agtcgcgccc ctcaagtgtc aataccgcag 300
     ggcacttate eccaggettg tecacateat etgtgggaaa etegegtaaa ateaggegtt 360
     ttcgccgatt tgcgaggctg gccagctcca cgtcgccggc cgaaatcgag cctgccctc. 420
     atctgtcaac gccgccgg gtgagtcggc ccctcaagtg tcaacgtccg ccctcatct 480
     gtcagtgagg gccaagtttt cegegaggta tccaeaacgc eggeggeege ggtgtetege 540
35
     acacggette gaeggegttt etggegegtt tgeagggeea tagaeggeeg eeageecage 600
     ggcgagggca accagccgg tgagcgtcgc aaaggcgctc ggtcttgcct tgctcgtcgg 660
     tgatgtactt caccagctcc gcgaagtcgc tcttcttgat ggagcgcatg gggacgtgct 720
     tggcaatcac gcgcaccccc cggccgtttt agcggctaaa aaagtcatgg ctctgccctc 780
     gggcggacca cgcccatcat gaccttgcca agctcgtcct gcttctcttc gatcttcgcc 840
40
     agcagggcga ggatcgtggc atcaccgaac cgcgccgtgc gcgggtcgtc ggtgagccag 900
     agtttcagca ggccgcccag gcggcccagg tcgccattga tgcgggccag ctcgcggacg 960
     tgctcatagt ccacgacgcc cgtgattttg tagccctggc cgacggccag caggtaggcc 1020
     gacaggetea tgeeggeege egeegeettt teeteaateg etettegtte gtetggaagg 1080
     cagtacacct tgataggtgg gctgcccttc ctggttggct tggtttcatc agccatccgc 1140
45
     ttgccctcat ctgttacgcc ggcggtagcc ggccagcctc gcagagcagg attcccgttg 1200
     agcaccgcca ggtgcgaata agggacagtg aagaaggaac acccgctcgc gggtgggcct 1260
     acttcaccta tcctgcccgg ctgacgccgt tggatacacc aaggaaagtc tacacgaacc 1320
     ctttggcaaa atcctgtata tcgtgcgaaa aaggatggat ataccgaaaa aatcgctata 1380
     atgaccccga agcagggtta tgcagcggaa aagcgccacg cttcccgaag ggagaaaggc 1440
50
     ggacaggtat ccggtaagcg gcagggtcgg aacaggagag cgcacgaggg agcttccagg 1500
     gggaaacgcc tggtatcttt atagtcctgt cgggtttcgc cacctctgac ttgagcgtcg 1560
     atttttgtga tgctcgtcag gggggcggag cctatggaaa aacgccagca acgcggcctt 1620
     tttacggttc ctggcctttt gctggccttt tgctcacatg ttctttcctg cgttatcccc 1680
     tgattctgtg gataaccgta ttaccgcctt tgagtgagct gataccgctc gccgcagccg 1740
55
     aacgaccgag cgcagcgagt cagtgagcga ggaagcggaa gagcgccaga aggccgccag 1800
     agaggccgag cgcggccgtg aggcttggac gctagggcag ggcatgaaaa agcccgtagc 1860
     gggctgctac gggcgtctga cgcggtggaa agggggaggg gatgttgtct acatggctct 1920
     gctgtagtga gtgggttgcg ctccggcagc ggtcctgatc aatcgtcacc ctttctcggt 1980
     ccttcaacgt tcctgacaac gagcctcctt ttcgccaatc catcgacaat caccgcgagt 2040
60
     ccctgctcga acgctgcgtc cggaccggct tcgtcgaagg cgtctatcgc ggcccgcaac 2100
     ageggegaga geggageetg tteaaeggtg eegeeget egeeggeate getgtegeeg 2160
     gcctgctcct caagcacggc cccaacagtg aagtagctga ttgtcatcag cgcattgacg 2220
     gcgtccccgg ccgaaaaacc cgcctcgcag aggaagcgaa gctgcgcgtc ggccgtttcc 2280
```

atctgcggtg cgcccggtcg cgtgccggca tggatgcgcg cgccatcgcg gtaggcgagc 2340 agcgcctgcc tgaagctgcg ggcattcccg atcagaaatg agcgccagtc gtcgtcggct 2400 ctcggcaccg aatgcgtatg attctccgcc agcatggctt cggccagtgc gtcgagcagc 2460 gcccgcttgt tcctgaagtg ccagtaaagc gccggctgct gaacccccaa ccgttccgcc 2520 agtttgcgtg tcgtcagacc gtctacgccg acctcgttca acaggtccag ggcggcacgg 2580 5 atcactgtat tcggctgcaa ctttgtcatg cttgacactt tatcactgat aaacataata 2640 tgtccaccaa cttatcagtg ataaagaatc cgcgcgttca atcggaccag cggaggctgg 2700 tccggaggcc agacgtgaaa cccaacatac ccctgatcgt aattctgagc actgtcgcgc 2760 tegacgetgt eggeategge etgattatge eggtgetgee gggeeteetg egegatetgg 2820 10 ttcactcgaa cgacgtcacc gcccactatg gcattctgct ggcgctgtat gcgttggtgc 2880 aatttgcctg cgcacctgtg ctgggcgcgc tgtcggatcg tttcgggcgg cggccaatct 2940 tgctcgtctc gctggccggc gccaagatct ggggaaccct gtggttggca tgcacataca 3000 aatggacgaa cggataaacc ttttcacgcc cttttaaata tccgattatt ctaataaacg 3060 ctcttttctc ttaggtttac ccgccaatat atcctgtcaa acactgatag tttaaactga 3120 15 aggcgggaaa cgacaatctg atcatgagcg gagaattaag ggagtcacgt tatgaccccc 3180 gecgatgacg egggacaage egttttaegt ttggaactga eagaacegea aegttgaagg 3240 agccactcag ccgatctgaa ttcccgatct agtaacatag atgacaccgc gcgcgataat 3300 ttatcctagt ttgcgcgcta tattttgttt tctatcgcgt attaaatgta taattgcggg 3360 actctaatca taaaaaccca tctcataaat aacgtcatgc attacatgtt aattattaca 3420 tgcttaacgt aattcaacag aaattatatg ataatcatcg caagaccggc aacaggattc 3480 20 aatcttaaga aactttattg ccaaatgttt gaacgatcgg ggaaattcga gctcggtacc 3540 atcatgttac aaactttttt gctgtgagca gtagatatgg aaacccggag gacctaaagt 3600 atctgataga taaagcacat agcttgggtt tacaggttct ggtggatgta gttcacagtc 3660 atgcaagcaa taatgccact gatggcctca atggctttga tattggccaa ggttctcaag 3720 aatcctactt tcatgctgga gagcaagggt accataagtt gtgggatagc aggctgttca 3780 25 actatgccaa ttgggaggtt cttcgtttcc ttctttccaa cttgaggtgg tggctagaag 3840 agtataactt tgacggattt cgatttgatg gaataacttc tatgctgtat gttcatcatg 3900. gaatcaatat gggatttaca ggaaactata atgagtattt cagcgaggct acagatgttg 3960 atgctgtggt ctatttaatg ttggccaata atctgattca caagattttc ccagacgcaa 4020 ctgttattgc cgaagatgtt tctggtatgc cgggccttgg ccggcctgtt tctgagggag 4080 30 gaattggttt tgattaccgc ctggcaatgg caatcccaga taagtggata gattatttaa 4140 agaataaaaa tgatgaagat tggtccatga aggaagtaad atcgagtttg acaaatagga 4200 gatatacaga gaagtgtata gcatatgcgg agagccatga tcagtctatt gtcggtgaca 4260 agaccattgc atttctccta atggacaaag agatgtattc tggcatgtct tgcttgacag 4320 atgettetee tgttattgat egaggaattg egetteacaa gatgateeat ttttteacaa 4380 tggccttggg aggagggg tacctcaatt tcatgggtaa cgagtttggc catcctgagt 4440 ggattgactt ccctagagag ggcaataatt ggtgttatga caaatgtaga cgccagtgga 4500. accttgcgga tagcgaacac ttgagataca agtttatgaa tgcatttgat agagctatga 4560. attcgctcga tgaaaagttc tcattcctcg catcaggaaa acagatagta agcagcatgg 4620. atgatgagaa gaaggttgtt gtgtttgaac gtggtgacct ggtatttgta ttcaacttcc 4680 40 acccaaataa cacatacgaa gggtataaag ttggatgtga cttgccaggg aagtacagag 4740 ttgcactgga cagtgatgct tgggaatttg gtggccatgg aagagctggt catgatgttg 4800 accatttcac atcaccagaa ggaatacctg gagttccaga aacaaatttc aatggtcgtc 4860 caaattcctt caaagtgctg tctcctgcgc gaacatgtgt ggcttattac agagttgacg 4920 aacgcatgtc agaaactgaa gtttaccaga cagacatttc tagtgagcta ctaccaacag 4980 45 ccaatatcga ggagagtgac gagaaactta aagattcgtt atctacaaat atcagtaacg 5040 ttgacgaact catgtcagaa actgaagttt accagacaga catttctagt gagctactac 5100 caacagccag tatcgaggag agtgacgaga aacttaaaga ttcattatct acaaatatca 5160 gtacgtggtt atcattggat gtgggattcc cgcctcttta attatggaaa ctgggaggta 5220 cttaggtatc ttctctcaaa tgcgagatgg tggttggatg agttcaaatt tgatggattt 5280 50 agattcgatg gtgtgacatc aataatgtat actcaccacg gattatcggt gggattcact 5340 gggaactaca aggaatactt tggactcgca actgatgtgg atgctgttgt gtatctgatg 5400 ctggtcaacg atcttattca tgggcttttc cagatgcaat taccattggt gaagatgtta 5460 gcggaatgcc gacattttgt attcccgttc aagatggggg tgttggcttt gactatcggc 5520 55 tgcatatggc aattgctgat aaatggattg agttgctcaa gaaacgggat gaggattgga 5580 gagtgggtga tattgttcat acactgacaa atagaagatg gtcggaaaag tgtgtttcat 5640 acgctgaaag tcatgatcaa gctctagtcg gtgataaaac tatagcattc tggctgatgg 5700 acaaggatat gtatgatttt atggctctgg atagaccatc aacatcatta atagatcgtg 5760 ggatagcatt gcacaagatg attaggcttg taactatggg attaggagga gaagggtacc 5820 taaatttcat gggaaatgaa ttcggccacc ctgagtggat tgatttccct agggctgaac 5880 60 aacacctctc tgatggctca gtaattcccg gaaaccaatt cagttatgat aaatgcagac 5940 ggagatttga cctgggagat gcagaatatt taagataccg tgggttgcaa gaatttgacc 6000 gggctatgca gtatcttgaa gataaatatg agtttatgac ttcagaacac cagttcatat 6060 cacgaaagga tgaaggagat aggatgattg tatttgaaaa aggaaaccta gtttttgtct 6120

					3			
						aggctgcctg		
						tggcttcggg		
						tegteetegt		6300
	_					agacaaagaa		6360
	5					agaatgaacg		6420
						cctgcatgaa		
						gtgagtgagt		6540
						cgtgtcaaga		6600
	40					atagggaaat		6660
	10					tcaacttggg		
						ccaactccct		
						ttatagtaat		
		atctaggtac	tggtactggt	antatattt	actagaatat	tagttacttc acgacaaaca	agatetaatt	6960
	15	ttgtatteca	aattactgta	attastace	ttactttact	tggtttagcc	tatattaadt	7020
	15					aaaattgata		
						tcttcctatt		
						ccacttggca		
						gaggacttaa		
	20					aattaaatac		
٠	20					aaaagagaga		
	•					gagtaacata		
		tactagacac	ttcacactac	cacaaacact	cadddddddaa	gggctgctaa	ggaagcggaa	7500
		cacchacaaa	accartecae	agaaacqqtq	ctaaccccaa	atgaatgtca	actactagac	7560
	25	tatctccaca	addaaaaad	caagcgcaaa	gagaaaggag	gtagcttgca	gtgggcttac	7620
	20					gaaccggaat		7680
	,					tggatggctt		7740.
	•	aaddatctda	taacacaaaa	gatcaagatc	atgagcggag	aattaaggga	gtcacgttat	7800
	*	gaccccgc	gatgacgcgg	gacaagccgt	tttacqtttq	gaactgacag	aaccgcaacg	7860
	30	ttgaaggagg	cactcagccg	caaatttcta	gagtttaatg	agctaagcac	atacgtcaga	7920
		aaccattatt	acacattcaa	aagtcgccta	aggtcactat	cagctagcaa	atatttcttg	7980
۹.		tcaaaaatgc	tccactgacg	ttccataaat	teceteggt	atcomattag	agtctcatat	8040
		tcactctcaa	tccagatctc	gactctagtc	gagggccat	gggagcttgg	attgaacaag	8100
						gctattcggc		
	35	cacaacagac	aatcggctgc	tctgatgccg	ccgtgttccg	gctgtcagcg	caggggcgcc	8220
	•	cggttctttt	tgtcaagacc	gacctgtccg	gtgccctgaa	tgaactgcag	gacgaggcag	8280
		cgcggctatc	gtggctggcc	acgacgggcg	ttccttgcgc	agctgtgctc	gacgttgtca	8340
		ctgaagcggg	aagggactgg	ctgctattgg	gcgaagtgcc.	ggggcaggat	ctcctgtcat	8400
		ctcaccttgc	tcctgccgag	aaagtatcca	tcatggctga	tgcaatgcgg	cggctgcata	8460
	40	cgcttgatcc	ggctacctgc	ccattcgacc	accaagcgaa	acatcgcatc	gagcgagcac	8520
		gtactcggat	ggaagccggt	cttgtcgatc	aggatgatct	ggacgaagag	catcaggggc	8580
		tcgcgccagc	cgaactgttc	gccaggctca	aggcgcgcat	gcccgacggc	gaggatctcg	8640
7		tcgtgaccca	tggcgatgcc	tgcttgccga	atatcatggt	ggaaaatggc	cgcttttctg	8700
	: • •	gattcatcga	ctgtggccgg	ctgggtgtgg.	cggaccgcta	tcaggacata	gcgttggcta	8760
	45	cccgtgatat	tgctgaagag	cttggcggcg	aatgggctga	ccgcttcctc	gtgctttacg	8820
		gtatcgccgc	tcccgattcg	cagcgcatcg	ccttctatcg	ccttcttgac	gagttcttct	8880
		gagcgggacc	caagctagct	tcgacggatc	ccccgatgag	ctaagctagc	tatatcatca	8940
		atttatgtat	tacacataat	atcgcactca	gtctttcatc	tacggcaatg	taccagctga	9000
		tataatcagt	tattgaaata _.	tttctgaatt	taaacttgca	tcaataaatt	tatgtttttg	9060
	50	cttggactat	aatacctgac	ttgttatttt	atcaataaat	atttaaacta	tatttcttc	9120
		aagatgggaa	ttaattcact	ggccgtcgtt	ttacaacgtc	gtgactggga	aaaccctggc	9180
		gttacccaac	ttaatcgcct	tgcagcacat	cccctttcg	ccagctggcg	taatagcgaa	9240
		gaggcccgca	ccgatcgccc	ttcccaacag	ttgcgcagcc	tgaatggcgc	cegeteettt	9300
		cgctttcttc	ccttcctttc	tcgccacgtt	cgccggcttt	cccgtcaag	ctctaaatcg	9300
	55 -	ggggctccct	ttagggttcc	gatttagtgc	tttacggcac	ctcgaccca	aaaaacttga	0420
		tttgggtgat	ggttcacgta	grgggccatc	gccctgatag	acggtttttc	geeettgae	240U
		gttggagtcc	acgttcttta	atagtggact	cttgttccaa	actggaacaa	cactcaaccc	324U
		tatctcgggc	tattcttttg	atttataagg	gattttgccg	atttcggaac	caccatcaaa	9660
	60	caggattttc	gcctgctggg	gcaaaccagc	grggaccgct	tgctgcaact	andadaaa	9000 9720
	60	caggcggtga	agggcaatca	gctgttgccc	grereactgg	tgaaaagaaa	tatttagaga	972N
		gtacattaaa	aacgtccgca	acgtgttatt	adjugicula	agegteaatt	geelacacc	9840
		acaatatatc	cegecaccag	ccagccaaca	gereedgad	cggcagctcg	contratasa	9900
		accactegat	acayycaycc ttaataatat	taccastcct	attennaana	agcgggagag acggcaacta	agetaceage	
		geggeagaet	Legoloalge	Lactyatyct	accoggaaga	algglaatta	~3~~3~~333	

tttgaaacac ggatgatctc gcggagggta gcatgttgat tgtaacgatg acagagcgtt 10020 gctgcctgtg atcaaatatc atctccctcg cagagatccg aattatcagc cttcttattc 10080 atttctcgct taaccgtgac aggctgtcga tcttgagaac tatgccgaca taataggaaa 10140 tcgctggata aagccgctga ggaagctgag tggcgctatt tctttagaag tgaacgttga 10200 5 cgatatcaac tcccctatcc attgctcacc gaatggtaca ggtcggggac ccgaagttcc 10260 gactgtcggc ctgatgcatc cccggctgat cgaccccaga tctagatctg gggctgagaa 10320 agcccagtaa ggaaacaact gtaggttcga gtcgcgagat cccccggaac caaaggaagt 10380 aggttaaacc cgctccgatc aggccgagcc acgccaggcc gagaacattg gttcctgtag 10440 gcatcgggat tggcggatca aacactaaag ctactggaac gagcagaagt cctccggccg 10500 10 ccagttgcca ggcggtaaag gtgagcagag gcacgggagg ttgccacttg cgggtcagca 10560 cggttccgaa cgccatggaa accgccccg ccaggcccgc tgcgacgccg acaggatcta 10620 gcgctgcgtt tggtgtcaac accaacagcg ccacgcccgc agttccgcaa atagccccca 10680 ggaccgccat caatcgtatc gggctaccta gcagagcggc agagatgaac acgaccatca 10740 gcggctgcac agcgcctacc gtcgccgcga ccccgcccgg caggcggtag accgaaataa 10800 15 acaacaagct ccagaatagc gaaatattaa gtgcgccgag gatgaagatg cgcatccacc 10860 agattcccgt tggaatctgt cggacgatca tcacgagcaa taaacccgcc ggcaacgccc 10920 gcagcagcat accggcgacc cctcggcctc gctgttcggg ctccacgaaa acgccggaca 10980 gatgcgcctt gtgagcgtcc ttggggccgt cctcctgttt gaagaccgac agcccaatga 11040 tetegeegte gatgtaggeg eegaatgeea eggeateteg caacegttea gegaacgeet 11100 20 ccatgggctt tttctcctcg tgctcgtaaa cggacccgaa catctctgga gctttcttca 11160 gggccgacaa tcggatctcg cggaaatcct gcacgtcggc cgctccaagc cgtcgaatct 11220 gagccttaat cacaattgtc aattttaatc ctctgtttat cggcagttcg tagagcgcgc 11280 cgtgcgtccc gagcgatact gagcgaagca agtgcgtcga gcagtgcccg cttgttcctg 11340 aaatgccagt aaagcgctgg ctgctgaacc cccagccgga actgacccca caaggcccta 11400 25 gcgtttgcaa tgcaccaggt catcattgac ccaggcgtgt tccaccaggc cgctgcctcg 11460 caactetteg caggettege egacetgete gegecaette tteaegeggg tggaateega 11520 tccgcacatg aggcggaagg tttccagctt gagcgggtac ggctcccggt gcgagctgaa 11580 atagtcgaac atccgtcggg ccgtcggcga cagcttgcgg tacttctccc atatgaattt 11640 cgtgtagtgg tcgccagcaa acagcacgac gatttcctcg tcgatcagga cctggcaacg 11700 30 ggacgttttc ttgccacggt ccaggacgcg gaagcggtgc agcagcgaca ccgattccag 11760 gtgcccaacg cggtcggacg tgaagcccat cgccgtcgcc tgtaggcgcg acaggcattc 11820 ctcggccttc gtgtaatacc ggccattgat cgaccagccc aggtcctggctaaagctcgta 11880 gaacgtgaag gtgatcggct cgccgatagg ggtgcgcttc gcgtactcca acacctgctg 11940 ccacaccagt tcgtcatcgt cggcccgcag ctcgacgccg gtgtaggtga tcttcacgtc 12000 cttgttgacg tggaaaatga ccttgttttg cagcgcctcg cgcgggattt: tcttgttgcg 12060 35 cgtggtgaac agggcagagc gggccgtgtc gtttggcatc gctcgcatcg tgtccggcca 12120 cggcgcaata tcgaacaagg aaagctgcat ttccttgatc tgctgcttcg tgtgtttcag 12180 caacgeggee tgettggeet egetgaeetg ttttgeeagg teetegeegg eggttttteg 12240 cttcttggtc gtcatagttc ctcgcgtgtc gatggtcatc gacttcgcca aacctgccgc 12300 40 ctcctgttcg agacgacgcg aacgctccac ggcggccgat ggcgcgggca gggcaggggg 12360 agccagttgc acgctgtcgc gctcgatctt ggccgtagct tgctggacca tcgagccgac 12420 ggactggaag gtttcgcggg gcgcacgcat gacggtgcgg cttgcgatgg tttcggcatc 12480 ctcggcggaa aacccgcgt cgatcagttc ttgcctgtat gccttccggt caaacgtccg 12540 attcattcac cctccttgcg ggattgcccc gactcacgcc ggggcaatgt gcccttattc 12600 ctgatttgac ccgcctggtg ccttggtgtc cagataatcc accttatcgg caatgaagtc 12660 45 ggtcccgtag accgtctggc cgtccttctc gtacttggta ttccgaatct tgccctgcac 12720 gaataccagc gaccccttgc ccaaatactt gccgtgggcc tcggcctgag agccaaaaca 12780 cttgatgcgg aagaagtcgg tgcgctcctg cttgtcgccg gcatcgttgc gccacatcta 12840 ggtactaaaa caattcatcc agtaaaatat aatattttat tttctcccaa tcaggcttga 12900 tccccagtaa gtcaaaaaat agctcgacat actgttcttc cccgatatcc tccctgatcg 12960 50 accggacgca gaaggcaatg tcataccact tgtccgccct gccgcttctc ccaagatcaa 13020 taaagccact tactttgcca tctttcacaa agatgttgct gtctcccagg tcgccgtggg 13080 aaaagacaag ttcctcttcg ggcttttccg tctttaaaaa atcatacagc tcgcgcggat 13140 ctttaaatgg agtgtcttct tcccagtttt cgcaatccac atcggccaga tcgttattca 13200 gtaagtaatc caattcggct aagcggctgt ctaagctatt cgtataggga caatccgata 13260 55 tgtcgatgga gtgaaagagc ctgatgcact ccgcatacag ctcgataatc ttttcagggc 13320 tttgttcatc ttcatactct tccgagcaaa ggacgccatc ggcctcactc atgagcagat 13380 tgctccagcc atcatgccgt tcaaagtgca ggacctttgg aacaggcagc tttccttcca 13440 gccatagcat catgtccttt tcccgttcca catcataggt ggtcccttta taccggctgt 13500 ccgtcatttt taaatatagg ttttcatttt ctcccaccag cttatatacc ttagcaggag 13560 60 acattccttc cgtatctttt acgcagcggt atttttcgat cagttttttc aattccggtg 13620 atattctcat tttagccatt tattatttcc ttcctctttt ctacagtatt taaagatacc 13680 ccaagaaget aattataaca agacgaacte caatteactg tteettgeat tetaaaacet 13740 taaataccag aaaacagctt tttcaaagtt gttttcaaag ttggcgtata acatagtatc 13800

	qacggagccg	attttgaaac	cacaattatg	ggtgatgctg	ccaacttact	gatttagtgt	13860
			ctccagtggc				
	agctactgac	ggggtggtgc	gtaacggcaa	aagcaccgcc	ggacatcagc	gctatctctg	13980
	ctctcactgc	cgtaaaacat	ggcaactgca	gttcacttac	accgcttctc	aacccggtac	14040
5			tggccatgaa				
			cgattttacg				
			cagtgacgtc				
			gcgccagcgc				
	aagacggttg	ttgcgcacgt	attcggtgaa	cgcactatgg	cgacgctggg	gcgtcttatg	14340
10	agcctgctgt	caccctttga	cgtggtgata	tggatgacgg	atggctggcc	gctgtatgaa	14400
			gcacgtaatc				
			gcacctggca				
	aaatcggtgg	agctgcatga	caaagtcatc	gggcattatc	tgaacataaa	acactatcaa	14580
	taagttggag	tcattaccca	attatgatag	aatttacaag	ctataaggtt	attgtcctgg	14640
15	gtttcaagca	ttagtccatg	caagttttta	tgctttgccc	attctataga	tatattgata	14700
	agcgcgctgc	ctatgccttg	cccctgaaa	tccttacata	cggcgatatc	ttctatataa	14760
			tattgtcaat				
•	ttcatcctct	tcgtcttggt	agctttttaa	atatggcgct	tcatagagta	attctgtaaa	14880
			acctcggtat				
20	gggtttatcg	cacccccgaa	cacgagcacg	gcacccgcga	ccactatgcc	aagaatgccc	15000
	aaggtaaaaa	ttgccggccc	cgccatgaag	tccgtgaatg	ccccgacggc		15060
	-		gccgccctca				15120
			aatgcttccg				15180
			aatggcaagg				15240
25	ccgttcgcgg	ccgaggggcg	cagcccctgg	ggggatggga	ggcccgcgtt	agcg	15294